

Flytende membran for våtrom, bassenger og terrasser. Fester til underlag av stål, kobber, PVC, betong og gipsplater

Side 1 av 2

Produktbeskrivelse

Litex Smøremembran er en flytende påstrykningsmembran til vanntetting av vegger og gulv i våtrom, terrasser og bassenger før liming av fliser. Litex Smøremembran er en del av Litex Våtromsystem og benyttes til forsegling over plateskjøter, gjennomføringer og overgang mellom ulike materialer sammen med Litex skjoteremser samt over Litex gummierte mansjetter.

Litex Smøremembran fester til vanskelige underlag som stål. Rustfritt stål og PVC.

- På 7 dager gammel betong
- På avrettningsmasse etter ett døgn (eller etter produsentens anvisninger)
- Utvendig og innvendig bruk
Rask herding. Gangbar etter 4-6 timer ved 21 °C.
Forbruk: ca 1 kg Litex Smøremembran pr 10 meter skjøt.
Ca 1,2 kg pr m² ved 2 strøk.
og RF på 50%
- Frostsikker når ferdig herdet.
- Underlaget trenger ikke priming før påføring av Litex Smøremembran.
- Diffusjonsåpen
- En-komponent

Begrensninger

Litex skjoteremse Fiber eller skjøtebånd gummiert skal benyttes ved rift eller sprekker større enn 3 mm. Ikke la påført membran stå ubeskyttet i mer enn 30 dager. Må

dekkes med keramisk flis, naturstein, sementmaling, murstein eller annen beskyttelse mot trafikk. Ikke bruk direkte på sponplater, finer eller andre trekonstruksjoner i våtrommet. For temperaturer mellom 7 °C og 21 °C beregn 3 dager før vanntesting.

Forarbeid

Underlaget renses for fett, olje, støv, maling, saltutslag og løse partikler. Fukt tørre underlag med våt svamp.

Underlag

Litex Membranplater, betong, puss, sparkelmasser (innendørs), gipsplater (innendørs), eksisterende fliser, terrazzo, stål, rustfritt stål, kobber og PVC.

Påføring

Litex Smøremembran påføres ved temperaturer mellom 7 °C og 32 °C. Kan påføres på fuktig underlag. Må ikke utsettes for regn før etter full herding. Membranen påføres med rulle eller kost på underlaget.

Tetting av Litexskjøter:

I skjøtene på Litex Membranplater skal det brukes Litex Smøremembran i et område litt større enn skjøtebåndets bredde. Stryk Litex Smøremembran over begge sider av skjøten, rull ut skjøtebåndet over den våte membranen. Skjøtebåndet presses ned med en kost eller rulle. Påfør så 1-2 gode lag Litex Smøremembran over skjøtebåndet vått i vått.



På andre underlag skal to strøk membran pensles eller rulles på hele flaten. Tørketid mellom membranstrøkene er ca 2 timer eller når membranen ikke lenger er klebrig. Der det er krav til dampsperre skal det grunnes med en damptett primer før påføringen av to strøk med Litex Smøremembran.

Tetting med mansjetter

Litex gummierte mansjetter: Hjørnemansjetter, slukmansjetter og rørmansjetter skal limes med Litex Monteringslim og overstrykes med påstrykningsmembran.

Liming av fliser

Fliser kan limes direkte på Litex smøremembran. Beregn 3-6 timers tørketid av membranen før påføring av flislim. Det skal kun benyttes sementbaserte limtyper.

Rengjøring

Verktøyet kan rengjøres med vann mens Litex Smøremembran fremdeles er våt.

Litex Smøremembran

Datablad 002

25.6.2008

Side 2 av 2

Emballasje

6 kg spann.

Ca 1,2 kg pr m² ved 2 strøk.

Materialforbruk

Ca 1 kg Litex Smøremembran pr 10 meter skjøt.

Dokumenter

HMS – datablad
FDV- skjema

Kjemikalieresistenstabell Litex Smøremembran. X = tåler		
	Ja	Nei
Salt	X	
Sukker	X	
Syre 10 %	X	
Alkali 10 %	X	
Urin	X	
Calsiumklorid	X	

Produktidentitet	
Konsistens	Flytende
Farge	Blå
Egenvekt	1.34 (1m ³ = 1340 kg)
Brennbarhet	Nei
Lagring	2 år
Bruksegenskaper	
Materialforbruk	Ca 1 kg Litex Smøremembran pr 10 meter skjøt. Ca 1,2 kg pr m ² ved 2 strøk.
Brukstemperatur	+ 7 °C til + 32 °C
Tørketid ved + 10 °C	Ca. 7 timer
Skinndanning	Etter 10 minutter
Klar for liming av fliser ved + 20 °C	Ca. 2-3 timer. Etter 2. strøk.
Sluttegenskaper	
Temperaturområdet herdet	-30 °C til + 138 °C
Tåler PH verdi	<10
Hefstyrke etter 7 døgn	1,9 Mp2
Hefstyrke etter 28 døgn	2,3 Mp2
Hefstyrke etter 7 døgn i vann	0,83 Mp2
Tid for direkte vannpåkjenning	24 timer ved + 20 °C
Vandampgjennomtrengelse	4,65g/h.m ²
Vedheft av flis til membran	2,5 Mp2
Forlengelse	20-30%

VÅTROMSYSTEM

Pb 1073, 3204 Sandefjord
Telefon 33 48 99 70 - Telefax 33 48 11 30
e-mail: post@litex.no - www.litex.no



