

LITEX AS
Litex Støpemasse

Litex Støpemasse

30403844

FDV-m30403844

1 PRODUKTBEKRIVELSE

Litex Støpemasse er fiberarmert hurtigherdende, utflytende støpemasse som kan legges i tykkelser fra 10 – 50 mm. Ideell til støping av fall og som sparkel over varmekabler og varmematter

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Underlag:

Litex Våtromsplater, betong, puss, fliser, tre og trykkfast isolasjon. Litex Støpemasse lagt på isolasjon eller ikke-bærende underlag skal legges i minimum tykkelse på 30 mm med armering.

Forarbeid:

Overflaten rengjøres. Svak og porøs betong fjernes. Våtromsgulv med største lengde/bredde over 6 meter skal ha mygfuge langs vegger. Til slutt støvsuges gulvet nøye. Fliser og vinylbelegg rengjøres med sterkt salmiakkvann. Vinylbelegget mattslipes i tillegg.

Priming:

Litex Våtromsplater trenger ikke priming. Andre underlag bør primes.

Blanding:

Som utflytende avretting: Ca. 0,15 liter vann pr. kg pulver. Ca. 3,0 liter pr. 20kg sekk. Som støp: Ca. 0,10 liter vann pr. kg pulver. Ca. 2,0 liter pr. 20 kg sekk. La stå i 3 min. før den røres om på nytt. Pulveret helles i vannet under kraftig omrøring. Bruk drill med blandevisp og bland til en klumpfri masse. La stå i 3 min. før den røres om på nytt. Massen har en brukstid på ca. 60 minutter ved 20°C.

Påføring:

Støpemassen fordeles ut over underlaget og høyden justeres med murerverktøy.

Herding:

Litex Støpemasse krever fuktig herding etter støping. Beskytt massen med plastfolie. Platen bør ligge så lenge som mulig. Gangbar etter 4 timer og kan flislegges etter 6 timer.

Tørketid før membranlegging

Skal det smøres membran over støpen, må man vente 1 døgn med Litex Smøremembran. Fliser kan limes på membranen når den er tørr (ca. 6 – 12 timer).

Materialforbruk:

Ca 1,9 kg/m² pr.mm tykkelse.

Produktspesifikasjoner

Lagring: Minimum 12 måneder ved tørr lagring i originalemballasje.

Forpakning: sekk à 20 kg

Tilstandsform: Pulver

Farge: Grå

Egenvekt: 2,2

Brennbarhet: Nei

Bruksegenskaper:

Blandingsforhold som utflytende avretting: Ca. 0,15 liter pr. kg pulver

Blandingsforhold som støp: Ca. 0,10 liter pr. kg pulver

Materialforbruk: Ca. 1.9 kg tørrmasse pr.m² pr. mm tykkelse

Brukstemperatur: " + 5°C til + 35°C

Brukstid etter blanding: Ca. 60 minutter

Gangbar: 4 timer

Flislegging: 6 timer etter legging

Membranlegging: 1 døgn med Litex Smøremembran

LITEX AS
Litex Støpemasse

Litex Støpemasse

30403844

FDV-m30403844

Sluttegenskaper:

Trykkfasthet

Etter 1 døgn: 10,0 Mpa

Etter 7 døgn: 20,0 Mpa

Etter 28 døgn: 25,0 Mpa

Bøyestrekfasthet

Etter 1 døgn: 2,0 Mpa

Etter 7 døgn: 5,0 Mpa

Etter 28 døgn: 6,0 Mpa

Svinn etter 28 døgn: 0,35 mm pr. meter

3. HENVISNINGER

Henvising til Arbeidstilsynets publikasjoner: Ingen henvising.

4. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Ikke farlig avfall. Produktet antas ikke utgjøre en miljøfare.

Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn ikke tillatt. Pulveret samles opp i tett pose og leveres til godkjent fylling. Avfall skal deponeres på en forsvarlig måte og leveres til godkjent behandlings -og mottaksstasjon.

5. TEKNISK SERVICE

Produsent /importør:	LITEX AS
Organisasjons nr:	980687007 MVA
Postadresse:	Pb 1073
Postnr og poststed:	NO-3204 SANDEFJORD
Telefon:	+47 – 33 48 99 70
Telefax:	+47 – 33 48 11 30
E-post:	post@litex.no
Internettadresse:	www.litex.no